STAR 200 (ສູດດຳດ້ານ)

● ສີເຄືອບດຳດ້ານປ້ອງກັນຂີ້ໝ້ຽງກ້ອງລົດຍົນຊະນິດນ້ຳ · Under Car Body Protective Coating Water-base

ຄຸນລັກສະນະ

STAR 200 ແມ່ນ ໂພລີເມີມອດິຟາຍສູດນ້ຳ (ນາໂນໂພລີເມີ) ປະສົມສານເຕີມແຕ່ງ ແລະ ແຮ່ທຳມະຊາດ ໃຊ້ສຳລັບພົ່ນເຄືອບດຳດ້ານປ້ອງກັນຂີ້ໝ້ຽງກ້ອງລົດຍົນ ຫຼັງພົ່ນແລ້ວຈະໄດ້ຟິມສີດຳທີ່ແຫ້ງໄວ ແລະ ແຂງ ຍຶດເກາะໄດ້ດີເລີດກັບໂລຫะ ພາດສะຕິກ ຢາງ ແລະ ໄມ້ ຜะລິດພາຍໃຕ້ມາດຕะຖານ ISO 9001:2015

ລັກສะນะການນຳໃຊ້

- ທາທັບສີເກົ່າ ແລະ ໃໝ່ເພື່ອເພີ່ມຄຸນສົມບັດການປ້ອງກັນຂີ້ໝ້ຽງ ແລະ ກັນຊຶມ
- ພື້ນຜິວຄອນກรีด ດິນຈີ່ ໄຟເບີຊີເມັນ ໂລຫะ ໄມ້ ແລະ ວັດສะດຸອື່ນໆ
- ທາທັບເພື່ອກັນຂີ້ໝ້ຽງ ແລະ ຫຸดສຽງ

ຄຸນສົມบัด

- ມີຄວາມຢືดຢຸ່ນຖาวอน บໍ่แตกง่าย
- ແຫ້ງໄວ บໍ่ມີกิ่นຂะນะพົ่น ເປັນมิดกับสิ่งแวดล้อม และ ผู้ปะติบัดงาน
- ມີຄວามทົนทาน ໜຽว แຂงแรง และ ยึดเกาะได้ดีเลิด
- ເປັນสูดน้ำ บันจุแพ๊กดຽว ใช้งานง่าย
- ทົนต่ำการแช่น้ำ และ น้ำเกือได้ดีเลิด
- บໍ่ภัดยาง และ พาดสะติก ค่ากด-ด่างเป็นกาง

ຂໍ້ມูนทางเตักนิก

ຄຸนสົมบัด	มาดตะถาน	ผົนการทด์สอบ
ลักสะนะผะลิดตะพัน	–	ครีมสีดำเก๋า เมื่อแห้งแล้วฟิมจะป่รูมเป็นสีดำ
ปะลิมานของแข	SS-133:1987	≥ 57%
ความหนาแหน้น	–	1.20–1.30 g/ml
ความหนียว (Brookfield Viscometer)	–	1,500–3,000 cP
ทົนต่ำการแช่น้ำ 24 ชม.	SS-133:1987	บໍ่บวมพอง บໍ่หุดลอก
การดูดซึมน้ำ 24 ชม.	SS-133:1987	< 20%
ความยืดยุ่น	–	ฟิมบໍ่แตก
เวลาฟิมแห้ง	–	1 ชม.
เวลาฟิมแข	–	3 ชม.
ทົนความร้อนที่ 180 °C, 5 ชม.	SS-133:1987	บໍ่บวมพอง บໍ่ไหลย้อย
การยึดเกาะกับกะเบื้อง/คอนกรีด	ASTM D4541	≥ 1.5 N/mm²
การยึดเกาะกับไม้	ASTM D4541	≥ 1.5 N/mm²
การยึดเกาะกับพาดสะติก	ASTM D4541	≥ 1.3 N/mm²
การยึดเกาะกับโลหะ	ASTM D4541	≥ 1.5 N/mm²
แช่น้ำเกือเข้มข้น 10% เวลา 170 ชม.	–	บໍ่บวมพอง บໍ่หุดลอก
ค่ากด-ด่าง (pH)	–	เป็นกาง

ຄຸນສົມບັດ	ມາດຕະຖານ	ຜົນການທົດສອບ
ຜົນຕໍ່ຢາງ ແລະ ພາດສະຕິກ	-	ບໍ່ກັດ

ຂະໜາດບັນຈຸ ແລະ ອັດຕາການໃຊ້

ສິນຄ້າ	ຂະໜາດບັນຈຸ	ອັດຕາການໃຊ້
STAR 200 (ສູດດຳດ້ານ)	25 ກິໂລ / 200 ກິໂລ	1.25–1.50 ກິໂລ ຕໍ່ຄັນ

ການກຽມພື້ນຜິວ

1. ພື້ນຜິວຕ້ອງແຂງແຮງ ສະອາດ ແຫ້ງ ປາສະຈາກສິ່ງເປິະເປື້ອນ ນ້ຳມັນ ແລະ ຈາລະບີ
2. ທຳຄວາມສະອາດພື້ນຜິວໃຫ້ປາສະຈາກສີຫຼຸດລອກ ສີໝົດສະພາບ ກໍລະນີທາທັບສີເດີມຄວນໃຊ້ເຄື່ອງສີດນ້ຳແຮງດັນສູງ ຫຼື ເຄື່ອງຂັດ ແລ້ວປ່ອຍໃຫ້ແຫ້ງກ່ອນພົ່ນ

ການເຮັດວຽກ

1. ກ່ອນໃຊ້ງານຄວນກວນ STAR 200 ໃຫ້ເປັນເນື້ອດຽວກັນ
2. ພົ່ນ STAR 200 ດ້ວຍປືນພົ່ນລະບົບລົມດັນ (Airless Spray) ທີ່ຕໍ່ກັບປ້ຳລົມກຳລັງອັດຢ່າງໜ້ອຍ 2 ບາ ໃຫ້ເຄືອບພື້ນຜິວທີ່ຕ້ອງການ
3. ຖ້າຈະພົ່ນເຄືອບທັບອີກຊັ້ນ ຕ້ອງລໍຖ້າໃຫ້ຊັ້ນທຳອິດແຫ້ງປະມານ 1 ຊົ່ວໂມງ
4. ອັດຕາການພົ່ນປະມານ 1.25–1.50 ກິໂລ ຕໍ່ຄັນ

ການທຳຄວາມສະອາດ

1. ທຳຄວາມສະອາດເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນດ້ວຍນ້ຳທັນທີ ຖ້າຜະລິດຕະພັນແຫ້ງແລ້ວໃຫ້ໃຊ້ນ້ຳມັນກາດລ້າງອອກ
2. ຖ້າຜະລິດຕະພັນກະເດັນໃສ່ວັດສະດຸໃດໆ ໃຫ້ໃຊ້ຜ້າຊຸບນ້ຳເຊັດທັນທີ

ການເກັບຮັກສາ

- ເກັບໄດ້ 12 ເດືອນ ໃນພາຊະນະປິດສະໜິດ
- ຈັດເກັບໃນບ່ອນຮົ່ມ ແຫ້ງ ແລະ ເຢັນ ບໍ່ສຳຜັດແສງແດດໂດຍກົງ

ຄວາມປອດໄພໃນການໃຊ້ງານ

- STAR 200 ເປັນສູດນ້ຳ ບໍ່ຕິດໄຟ
- ຫຼີກລ່ຽງການສຳຜັດກັບຜິວໜັງ ແລະ ດວງຕາ ຖ້າສຳຜັດໃຫ້ລ້າງດ້ວຍນ້ຳສະອາດ
- ສວມໜ້າກາກລະຫວ່າງການເຮັດວຽກ
- ສວມຖົງມື ແລະ ແວ່ນຕາຂະນະເຮັດວຽກ

ຄຳເຕືອນ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດ

- STAR 200 ບໍ່ຄວນໃຊ້ເທິງພື້ນຜິວທີ່ຍັງບໍ່ແຫ້ງ
- ເວລາແຫ້ງຕົວອາດປ່ຽນແປງຕາມອຸນຫະພູມ ຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ລົມ
- ໃນການເຮັດວຽກປົກກະຕິ ຫ້າມເຈືອຈາງ STAR 200

ມາດຕະຖານ ແລະ ການຮັບປະກັນ

ຜະລິດພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານ ISO 9001:2015 ແລະ ISO 14001 ໄດ້ຮັບລາງວັນ Green Industry · ຮັບປະກັນສິນຄ້າ 5 ປີ (ສອບຖາມເງື່ອນໄຂການຮັບປະກັນກັບຝ່າຍຂາຍ)

ຂໍ້ສະຫງວນສິດ ຂໍ້ມູນໃນເອກະສານນີ້ອີງຈາກການທົດສອບຂອງຜູ້ຜະລິດ ຜົນການໃຊ້ງານຕົວຈິງຂຶ້ນກັບສະພາບພື້ນຜິວ ເຕັກນິກການພົ່ນ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ ຜູ້ຜະລິດຂໍສະຫງວນສິດໃນການປັບປຸງຂໍ້ມູນໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ເອກະສານຂໍ້ມູນຄວາມປອດໄພຂອງສານເຄມີ (SDS) ຂໍຮັບໄດ້ທີ່ຝ່າຍຂາຍ

Startex Trading Co., Ltd. · ເລກທະບຽນນິຕິບຸກຄົນ 0105541026058
22/44 Soi 9, Perfect Masterpiece Rama 9 Village, Motorway Road, Prawet, Prawet District, Bangkok 10250, Thailand

ໂທ 081-625-1678 · ແອດ LINE →
office.startexthailand@gmail.com · www.startex-trading.co.th