STAR 400 (တောက်နက်)

● ရေအခြေခံ တောက်နက် ကားအောက်ခံ သံချေးကာဆေး

ဖော်ပြချက်

STAR 400 သည် ကားအောက်ခံကို တောက်နက် သံချေးကာ ဖျန်းရန် ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းပါ ရေအခြေခံ ပြုပြင်ထားသော ပိုလီမာ ဖြစ်သည်။ ဖျန်းပြီးနောက် မြန်မြန်ခြောက်ပြီး မာသော တောက်ပသည့် အနက်ရောင်အလွှာ ဖြစ်လာကာ သတ္တု၊ ပလတ်စတစ်နှင့် အခြားပစ္စည်းများနှင့် ကောင်းစွာ ကပ်ငြိသည်။

အသုံးပြုရာနေရာ

- သံချေးကာ ဂုဏ်သတ္တိ မြှင့်ရန် ဆေးဟောင်း သို့မဟုတ် ဆေးသစ်ပေါ်သုတ်ပါ
- သတ္တု၊ ကွန်ကရစ်၊ သစ်သားနှင့် အခြားမျက်နှာပြင်များ
- သံချေးကာကွယ်ရန် သုတ်ပါ

ဂုဏ်သတ္တိများ

- အမြဲတမ်း ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိ၊ မကြွပ်ဆတ်
- မြန်မြန်ခြောက်
- ခံနိုင်ရည်ရှိ၊ မာကျော၊ ကောင်းစွာ ကပ်ငြိ
- ရေအခြေခံ၊ ပုံးတစ်လုံးတည်း၊ သုံးရလွယ်
- ရေနှင့် ဆားရည်ကို အလွန်ကောင်းစွာ ခံနိုင်
- ရော်ဘာနှင့် ပလတ်စတစ်ကို မထိခိုက်၊ pH ကြားနေ
- တောက်ပသော အနက်ရောင်

နည်းပညာအချက်အလက်

ဂုဏ်သတ္တိ	စံ	စမ်းသပ်ရလဒ်
ထုတ်ကုန်ပုံစံ	–	အနက်ရောင် အရည်
အစိုင်အခဲ ပါဝင်မှု	SS-133:1987	≥ 40%
သိပ်သည်းဆ	–	1.000–1.030 g/ml
ပျစ်ချွဲမှု (Brookfield Viscometer)	–	4,000–6,000 cP
ရေထဲ ၂၄ နာရီ စိမ်ခံနိုင်ရည်	SS-133:1987	ဖောင်းကြွခြင်း၊ ကွာကျခြင်း မရှိ
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိမှု	–	အလွှာ မအက်ကွဲ
အလွှာ ခြောက်ချိန်	–	30 မိနစ်
အလွှာ မာချိန်	–	1–2 နာရီ
180 °C အပူ ၅ နာရီ ခံနိုင်ရည်	SS-133:1987	ဖောင်းကြွခြင်း၊ စီးကျခြင်း မရှိ
သတ္တုနှင့် ကပ်ငြိမှု	ASTM D4541	≥ 1.0 N/mm²
ပလတ်စတစ်နှင့် ကပ်ငြိမှု	ASTM D4541	≥ 1.0 N/mm²
10% ဆားရည်တွင် ၁၇၀ နာရီ စိမ်ခြင်း	–	ဖောင်းကြွခြင်း၊ ကွာကျခြင်း မရှိ
pH	–	ကြားနေ
ရော်ဘာနှင့် ပလတ်စတစ်အပေါ် သက်ရောက်မှု	–	မထိခိုက်

ထုပ်ပိုးပမာဏနှင့် သုံးစွဲနှုန်း

ထုတ်ကုန်	ထုပ်ပိုးပမာဏ	သုံးစွဲနှုန်း
STAR 400 (တောက်နက်)	၂၀ ကီလို	၄ ဘီး စီးနင်းကားတစ်စီးလျှင် ၁.၂–၁.၅ ကီလို

မျက်နှာပြင် ပြင်ဆင်ခြင်း

1. မျက်နှာပြင်သည် ခိုင်မာ၊ သန့်ရှင်း၊ ခြောက်သွေ့ပြီး အညစ်အကြေး၊ ဆီနှင့် ချောဆီ မရှိရ။
2. ကွာကျ သို့မဟုတ် ဟောင်းနွမ်းသော ဆေးကို ဖယ်ရှားပါ။ ဆေးဟောင်းပေါ် ဖျန်းမည်ဆိုပါက ရေဖိအားမြင့် သို့မဟုတ် ပွတ်စက်ဖြင့် သန့်ရှင်းပြီး ခြောက်မှ ဖျန်းပါ။

အသုံးပြုနည်း

1. အသုံးမပြုမီ STAR 400 ကို တစ်သားတည်းဖြစ်အောင် မွှေပါ။
2. အနည်းဆုံး ၂ bar ရှိသော လေဖိစက်နှင့် ချိတ်ထားသည့် Airless ဖျန်းသေနတ်ဖြင့် STAR 400 ကို လိုအပ်သော မျက်နှာပြင်ပေါ် ဖျန်းပါ။
3. ဒုတိယအလွှာ ဖျန်းလိုပါက ပထမအလွှာ ခြောက်ရန် ခန့်မှန်း ၁ နာရီ စောင့်ပါ။
4. ဖျန်းနှုန်း – ခန့်မှန်း ၄ ဘီး စီးနင်းကားတစ်စီးလျှင် ၁.၂–၁.၅ ကီလို

သန့်ရှင်းရေး

1. ကိရိယာများကို ရေဖြင့် ချက်ချင်းဆေးပါ။ ထုတ်ကုန် ခြောက်သွားပါက ရေနုံဆီဖြင့် ဖယ်ရှားပါ။
2. ထုတ်ကုန်က မည်သည့်ပစ္စည်းပေါ် စင်သွားပါက ရေစိုအဝတ်ဖြင့် ချက်ချင်းသုတ်ပါ။

သိမ်းဆည်းခြင်း

- အဖုံးတင်းကျပ်စွာ ပိတ်ထားလျှင် ၁ နှစ် ထားနိုင်သည်။
- အရိပ်ရ၍ ခြောက်သွေ့အေးမြသောနေရာတွင် နေရောင်တိုက်ရိုက် မထိအောင် သိမ်းပါ။

အသုံးပြုရာတွင် ဘေးကင်းရေး

- STAR 400 သည် ရေအခြေခံဖြစ်၍ မီးမလောင်ပါ။
- အရေပြားနှင့် မျက်လုံးကို မထိစေပါနှင့်။ ထိမိပါက ရေသန့်ဖြင့် ဆေးပါ။
- အလုပ်လုပ်စဉ် နှာခေါင်းစည်း ဝတ်ပါ။
- အလုပ်လုပ်စဉ် လက်အိတ်နှင့် မျက်မှန် ဝတ်ပါ။

သတိပေးချက်နှင့် ကန့်သတ်ချက်

- မခြောက်သေးသော မျက်နှာပြင်ပေါ် STAR 400 ကို မသုံးပါနှင့်။
- ခြောက်ချိန်သည် အပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆနှင့် လေအလိုက် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
- ပုံမှန်အလုပ်တွင် STAR 400 ကို မရောကျဲပါနှင့်။

စံချိန်စံညွှန်းနှင့် အာမခံ

ISO 9001:2015 နှင့် ISO 14001 အောက်တွင် ထုတ်လုပ်၊ Green Industry ဆု ရရှိ · ထုတ်ကုန် အာမခံ ၅ နှစ် (အာမခံစည်းကမ်းချက်အတွက် အရောင်းအဖွဲ့ကို ဆက်သွယ်ပါ)။

ငြင်းဆိုချက် ဤစာရွက်ပါ အချက်အလက်များသည် ထုတ်လုပ်သူ၏ စမ်းသပ်မှုအပေါ် အခြေခံသည်။ အမှန်တကယ်ရလဒ်သည် မျက်နှာပြင်အခြေအနေ၊ ဖျန်းနည်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ် မူတည်သည်။ ထုတ်လုပ်သူသည် ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ အချက်အလက်ကို ပြင်ဆင်ပိုင်ခွင့် ရှိသည်။ ဓာတုဘေးကင်းရေး အချက်အလက်စာရွက် (SDS) ကို အရောင်းအဖွဲ့ထံ တောင်းခံနိုင်သည်။

Startex Trading Co., Ltd. · ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင်အမှတ် 0105541026058
22/44 Soi 9, Perfect Masterpiece Rama 9 Village, Motorway Road, Prawet, Prawet District, Bangkok 10250, Thailand
ဖုန်း 081-625-1678 · LINE တွင် ထည့်ရန် →
office.startexthailand@gmail.com · www.startex-trading.co.th